

## TOPACRYL LUCIDO

Scheda tecnica 2021

Dispersione murale per interno ed esterno

### Caratteristiche e campi d'impiego

Topacryl lucido è un idropittura superlavabile a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, extenders selezionati, additivi atti a conferire ottima filmazione e lavorabilità. Topacryl lucido è una pittura lavabile microporosa di buon potere coprente, che dato il perfetto rapporto pigmento-cariche-legante, consente di ottenere un film uniforme, compatto che non trattiene la polvere. Presenta un'aspetto brillante, lucido, diretto e per questo motivo è indicato per tutti quegli ambienti in cui è necessario disporre di lavabilità e pulizia assoluta.

### Norme d'impiego e preparazione del supporto

#### Su superfici nuove

1. Una mano di TIEFGRUND ALL'ACQUA.

#### Su superfici da ripinturare

1. Spazzolatura della superficie.  
2. B. Una mano di TIEFGRUND ALL'ACQUA.

#### Su superfici sfarinanti assorbenti e degradate

1. Rimozione di tutte le parti non perfettamente ancorate e successivo ripristino della superficie.  
2. Una mano di Isolante al Sangaiolo.

N.B. In tutti i casi il fondo deve essere asciutto, sgrassato, pulito e ben fissato.

### Applicazione

Dopo la preparazione delle superfici come descritto al punto precedente, applicare a pennello, a rullo di pelo o a spruzzo :

**A.** una prima mano di Topacryl lucido diluito al 10% con acqua.  
**B.** una seconda mano di Topacryl lucido diluita al 5% con acqua.

### Dati tecnici

**Peso specifico (Kg/Lt):** 1,25 ± 0.05  
**Temperatura minima filmazione:** +5°  
**Tempo di essiccazione:** fuori polvere circa 1 ora per ricopertura almeno 4 ore a 20° C e 65% UR

### Diluizione

Con acqua dal 5 al 10%.

### Consumo

Una corretta applicazione comporta una resa di 6 - 8 m<sup>2</sup>/Kg di prodotto applicato.

### Confezioni

Topacryl lucido è fornito in secchi di plastica da 20 Kg.

### Colori

Bianco sempre disponibile.  
Altri colori su richiesta.

### Stoccaggio

Conservare il prodotto a temperature comprese tra i + 5°C e + 35°C, al riparo da insolazione diretta, avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

### Avvertenze e suggerimenti

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Si suggerisce la posa in opera a temperature ambientali comprese tra +5°C e +35°C. Per la diluizione usare solo acqua fresca e pulita mantenendo le stesse proporzioni durante tutta l'applicazione.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. **L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente.** Il servizio tecnico della Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.