

GAMMACOLOR colorato

Pittura universale colorata

Scheda tecnica 2021

Caratteristiche e campi d'impiego

Gammacolor è una pittura a base di copolimeri acrilici in emulsione acquosa, ossidi, coloranti, additivi e carbonato di calcio. Il tipo di legante e additivi impiegati conferiscono al prodotto resistenza agli alcali ed agli agenti atmosferici, applicabilità, lavorabilità, elasticità, ed aderenza notevoli. Gammacolor è adatto all'impiego su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente. Edinthon SA produce i colori da utilizzare per poter tingere direttamente tutte le pitture all'acqua. I colori concentrati possono essere usati puri o miscelati tra loro.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

Su superfici nuove

1. Una mano di Tiefgrund all'acqua.

Su superfici da ripitturare

1. Spazzolatura della superficie.
2. Una mano di Tiefgrund all'acqua.

Su superfici sfarinanti assorbenti e degradate

1. Rimozione di tutte le parti non perfettamente ancorate e successivo ripristino della superficie.
2. Una mano di Isolante al Sangaiolo.

N.B. In tutti i casi il fondo deve essere asciutto, sgrassato, pulito e ben fissato.

Applicazione

Dopo la preparazione delle superfici come descritto al punto precedente, applicare a pennello o a rullo di pelo:

A. una prima mano di Gammacolor diluito al 20-25% con acqua.
B. una seconda mano di Gammacolor diluita al 10-15% con acqua.
Distanziare le due mani di almeno 8 ore ed applicare in modo uniforme.

Dati tecnici

Peso specifico (Kg/Lt): 1,55 ± 0.05

Temperatura minima filmazione: +5°

Tempo di essiccazione: fuori polvere circa 2 ore per ricopertura almeno 8 ore a 20° C e 65% UR.

Diluizione

Con acqua dal 10 al 25% .

Consumo

Una corretta applicazione comporta una resa di 2,5 - 5,0 m²/Kg di prodotto applicato.

Confezioni

Gammacolor è fornito in secchi di plastica da 25 Kg. Gammacolor concentrato è fornito in bottiglie di plastica da 1 Lt.

Colori

Gammacolor: Tinte da mazzetta.

Gammacolor concentrato: Arancio, Blu, Giallo Cromo, Giallo Limone, Giallo Ossido, Nero, Rosso Brillante, Rosso Ossido, Terra Bruciata, Terra Verdastra, Verde Brillante, Verde Ossido.

Stoccaggio

Conservare il prodotto a temperature comprese tra i + 5°C e + 35°C, al riparo da insolazione diretta, avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Avvertenze e suggerimenti

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Non applicare sulla stessa facciata le eventuali continuazioni di partita. Applicare su fondi omogenei, finiti a civile fine, completare la testata senza soste. Non applicare su muri assolati (+35°C) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i + 5 °C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore all' 80%. Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico della Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.