

## UNIPRYMER BIANCO

Scheda tecnica 2021

Isolante di fondo pigmentato

### Caratteristiche e campi d'impiego

Uniprymer è un prymmer di fondo a base di resine acriliche in emulsione acquosa, biossido di titanio, pigmenti minerali, farine di quarzo e additivi. Uniprymer presenta un'adesione eccellente su tutti i tipi di supporto minerale vecchi o nuovi a base di calce, cemento, gesso, pietra naturale ma anche su vecchie pitture e sottofondi organici come le vecchie dispersioni. Presentando un'ottima caratteristica uniformante incrementa l'ancoraggio delle susseguenti applicazioni di idropitture specialmente su fondi a base di gesso.

### Norme d'impiego e preparazione del supporto

#### Su superfici nuove:

1. Applicare a pennello o a rullo una mano di Uniprymer.

#### Su superfici da ripitturare:

1. Spazzolatura della superficie.  
2. Applicare a pennello o a rullo una mano di Uniprymer.

#### Su superfici murali sfarinanti assorbenti degradate :

1. Rimozione di tutte le parti non perfettamente ancorate per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o idropulitrice a vapore e successivo ripristino della superficie.  
2. Dopo almeno 24 ore applicare a pennello o a rullo una mano di fondo di Uniprymer.

N.B. In tutti i casi il fondo deve essere asciutto, sgrassato, pulito e ben fissato.

### Applicazione

Dopo la preparazione delle superfici come descritto al punto precedente, applicare a pennello o a rullo di pelo l'Uniprymer diluito dal 15 al 30% con acqua.

### Dati tecnici

**Peso specifico (Kg/Lt):** 1,20 ± 0.05

**Punto di infiammabilità:** 33° - 35° C

**Tempo di essiccazione:** fuori polvere circa 2 ore per ricopertura almeno 24 ore a 20° C e 65% UR

### Diluizione

Con acqua dal 15% al 30%.

### Consumo

Una corretta applicazione comporta una resa di circa 5 m<sup>2</sup>/Kg di prodotto applicato.

### Confezioni

Uniprymer è fornito in secchi di plastica da 20 Kg.

### Colori

Bianco.

### Stoccaggio

Conservare il prodotto a temperature comprese tra i + 5°C e + 35°C, al riparo da insolazione diretta, avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

### Avvertenze e suggerimenti

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. **L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente.** Il servizio tecnico della Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.