

TIEFGRUND ALL'ACQUA

Scheda tecnica 2021

Fissativo isolante di fondo

Caratteristiche e campi d'impiego

Tiefgrund all'acqua è un prymmer di fondo a base di resine sintetiche in emulsione acquosa, con effetto penetrante e consolidante. Tiefgrund all'acqua presenta un'adesione eccellente su tutti i tipi di supporto minerale vecchi o nuovi a base di calce, cemento, calcestruzzo, gesso qualora si vogliano incrementare l'ancoraggio e uniformare gli assorbimenti.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

Su superfici nuove

1. Applicare a pennello, rullo una mano di Tiefgrund all'acqua.

Su superfici da ripitturare

1. Spazzolatura della superficie
2. Applicare a pennello, rullo o airless una mano di Tiefgrund all'acqua.

Su superfici sfarinanti assorbenti e degradate

1. Rimozione di tutte le parti non perfettamente ancorate per mezzo di spazzolatura, sabbiatura o idropulitrice a vapore e successivo ripristino della superficie.
2. Applicare a pennello, rullo una mano di Tiefgrund all'acqua.

N.B. In tutti i casi il fondo deve essere asciutto, sgrassato, pulito e ben fissato.

Applicazione

Dopo la preparazione delle superfici come descritto al punto precedente, applicare a pennello o a rullo di pelo il Tiefgrund all'acqua. Su superfici molto assorbenti si deve diluire Tiefgrund all'acqua fino al 30% con acqua. Dopo almeno 24 ore dall'applicazione del prymmer proseguire con il susseguente ciclo applicativo.

Dati tecnici

Peso specifico (Kg/Lt): 1,04 ± 0.02

Temperatura minima filmazione: 5° C

Tempo di essiccazione: fuori polvere circa 3 ore per ricopertura almeno 24 ore a 20° C e 65% UR

Diluizione

Con acqua fino al 30%.

Consumo

Una corretta applicazione comporta un consumo da 60 a 100 g per m², a seconda dell'assorbimento del fondo.

Confezioni

Tiefgrund all'acqua è fornito in taniche di plastica da 5-20 Kg.

Colori

Paglierino trasparente.

Stoccaggio

Conservare il prodotto a temperature comprese tra i + 5°C e + 35°C, al riparo da insolazione diretta, avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Avvertenze e suggerimenti

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Non applicare su muri assolati (+35°C) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i + 5 °C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore all' 80%. Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. **L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente.** Il servizio tecnico della Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.