

FRESCO CALCE

Dispersione interna a base calce

CARATTERISTICHE

Dispersione a base calce, per interni, destinata a tutte le superfici murali interne, fondi a base minerale come intonaco civile, intonaco a base di calce o malta bastarda. Particolarmente indicata quando si vogliono ottenere delle superfici decorative con effetti antichi.

Prodotto con ottima lavorabilità dotata di alta permeabilità al vapore acqueo, non infiammabile, resistenza naturale ai microrganismi (funghi, alghe, ecc.)

NORME D'IMPIEGO

I supporti devono essere asciutti e stagionati. Spazzolare o sverniciare accuratamente al fine di rimuovere le parti in fase di distacco; infiltrazioni di acqua, perdite o umidità di risalita devono essere eliminate.

È possibile utilizzare preventivamente Tiefgrund all'acqua opportunamente diluito per supporti molto assorbenti o friabili. Si consiglia l'utilizzo di Fresco Calce direttamente su intonaco a base calce o pittura alla calce esistente, dopo averne verificato la buona adesione.

APPLICAZIONE



Dopo la preparazione delle superfici come descritto al punto precedente, applicare a pennello una prima mano di Fresco Calce diluita fino al 20-25% con acqua. Attendere almeno 4 ore prima di procedere con una seconda applicazione diluita fino al 25-30%.

In caso di dispersioni tintate, si consiglia l'utilizzo di un unico lotto di produzione per evitare differenze di colore.

DATI TECNICI

Peso specifico (Kg/Lt):	1,50 ± 0,05
Temperatura minima filmazione:	+5°
Tempo di essiccazione:	fuori polvere circa 1 ora; per ricopertura almeno 4 ore a 20° C e 65% UR
Diluizione:	con acqua fino al 30% mantenendo costante la diluizione per tutto il cantiere
Resa teorica:	0,250 - 0,300 Kg/m ² di prodotto applicato
Colore:	bianco e tinte da mazzetta Edinthon colorPLUS

PULIZIA DEGLI ATTREZZI

Con acqua prima dell'indurimento del prodotto.

CONFEZIONE

5 e 20 Kg

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto a temperature comprese tra i + 5°C e + 35°C, al riparo da insolazione diretta, avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati.

Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Avvertenze

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Non applicare su muri assolati (+35°C) o con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i + 5 °C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore all' 80%. Dopo l'applicazione le superfici devono essere protette dalla pioggia battente per almeno 48 ore.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico di Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

Indicazioni smaltimento rifiuti

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature. I residui di prodotto devono essere sottoposti a trattamento speciale con il codice di rifiuto 08 01 11 in osservanza all'ordinanza OLTRif. Imballaggi non puliti: I contenitori vuoti possono contenere residui e possono essere pericolosi. Devono essere smaltiti da un appaltatore qualificato o autorizzato con codice di rifiuto 15 01 10 in conformità con l'ordinanza OLTRif.

FRESCO CALCE

Interne Dispersion auf Kalkbasis

EIGENSCHAFTEN

Dispersion auf Kalkbasis für den Innenbereich, für alle Innenwandflächen, Untergründe auf Mineralbasis wie Zivilputz, Putz auf Kalkbasis oder Bastardmörtel. Besonders geeignet, wenn Sie dekorative Oberflächen mit antiken Effekten erhalten möchten.

Produkt mit ausgezeichneter Verarbeitbarkeit mit hoher Wasserdampfdurchlässigkeit, nicht brennbar, natürliche Resistenz gegen Mikroorganismen (Pilze, Algen usw.)

ANWENDUNGSVORSCHRIFTEN

Die Träger müssen trocken und ausgehärtet sein. Bürsten oder sorgfältig den Lack entfernen, um die Teile zu entfernen, die sich lösen; Eindringen von Wasser, Leckagen oder aufsteigende Feuchtigkeit müssen beseitigt werden.

Es ist möglich, Tiefgrund auf Wasserbasis vorab angemessen verdünnt für sehr saugfähige oder bröckelige Untergründe zu verwenden. Es wird empfohlen, das Produkt Fresco Calce direkt auf Putz auf Kalkbasis oder auf vorhandener Kalkfarbe zu verwenden, nachdem die gute Haftung überprüft wurde.

ANWENDUNG



Nach der Vorbereitung der Oberflächen, wie im vorherigen Punkt beschrieben, mit Pinsel eine erste Schicht fresco Calce mit bis zu 20-25% Wasser verdünnt auftragen. Warten Sie mindestens 4 Stunden, bevor Sie mit einer zweiten Anwendung fortfahren, die auf 25 - 30% verdünnt wird.

Bei gefärbten Dispersionen wird die Verwendung einer einzigen Produktionscharge empfohlen, um Farbunterschiede zu vermeiden.

TECHNISCHE DATEN

Spezifisches Gewicht (kg/l):	1,50 ± 0,05
Mindestfilmbildungstemperatur:	+5 °C
Trocknungszeit:	staubtrocken ca. 1 Stunde; pro Beschichtung mindestens 4 Stunden bei 20 °C und 65 % rF
Verdünnung:	mit bis zu 30 % Wasser unter Beibehaltung der Verdünnung für die gesamte Baustelle
Theoretische Ausbeute:	0,250 - 0,300 kg/m ² des aufgetragenen Produkts
Farbe:	Weiß und Estrichfarben Edinthon colorPLUS

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser vor dem Aushärten des Produkts.

VERPACKUNG

5 und 20 kg

LAGERUNG

Lagern Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung. Achten Sie darauf, die teilweise verwendeten Verpackungen gut zu verschließen.

Vorzugsweise innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum auftragen.

Warnungen

Es wird empfohlen, das Produkt vor dem Gebrauch gut zu mischen. Nicht auftragen auf sonnenbeschienenen Wänden (+35 °C) oder bei Umgebungs- oder Untergrundtemperaturen, die in den ersten 24 Stunden nach der Anwendung unter +5 °C fallen können. Die relative Luftfeuchtigkeit darf 80 % nicht überschreiten. Nach dem Auftragen müssen die Oberflächen mindestens 48 Stunden vor starkem Regen geschützt werden.

Alle hier enthaltenen technischen Angaben sind das Ergebnis unserer besten Erfahrungen und sind als Richtwerte anzusehen. Die Daten und Methoden in diesem technischen Datenblatt können jederzeit an Änderungen der Produktionstechnologie angepasst werden. Die Anwendung des Produktes liegt außerhalb unserer Kontrolle und daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Der technische Service von Edinthon steht den Anwendern für weitere Informationen zur Ergänzung dieses technischen Datenblatts zur Verfügung. Dieses Datenblatt annulliert und ersetzt alle vorherigen Ausgaben.

Hinweise zur Abfallentsorgung

Entsorgen Sie das Produkt nicht zusammen mit dem Hausmüll. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Produktrückstände sind unter dem Abfallcode 08 01 11 unter Beachtung der OLTRif-Verordnung einer Sonderbehandlung zu unterziehen. Ungereinigte Verpackungen: Leere Behälter können Rückstände enthalten und gefährlich sein. Sie müssen von einem qualifizierten oder autorisierten Auftragnehmer mit dem Abfallcode 15 01 10 gemäß der Verordnung OLTRif entsorgt werden.

FRESCO CALCE

Dispersion interne à base de chaux

CARACTÉRISTIQUES

Dispersion à base de chaux, pour l'intérieur, destinée à toutes les surfaces murales intérieures, fonds à base minérale tels que le plâtre civil, le plâtre à base de chaux ou le mortier bâtard. Particulièrement indiquée lorsque l'on veut obtenir des surfaces décoratives avec des effets antiques.

Produit avec une excellente maniabilité, doté d'une haute perméabilité à la vapeur d'eau, non inflammable, résistance naturelle aux micro-organismes (champignons, algues, etc.)

CONSIGNES D'UTILISATION

Les supports doivent être secs et affinés. Brosser ou dépeindre soigneusement afin d'enlever les parties en phase de détachement ; les infiltrations d'eau, les fuites ou l'humidité de remontée doivent être éliminées.

Il est possible d'utiliser préalablement Tiefgrund all'acqua correctement dilué pour des supports très absorbants ou friables. Il est recommandé d'utiliser Fresco Calce directement sur le plâtre à base de chaux ou la peinture à la chaux existante, après avoir vérifié sa bonne adhérence.

APPLICATION



Après la préparation des surfaces comme décrit au point précédent, appliquer au pinceau une première couche de Fresco Calce diluée jusqu'à 20-25 % avec de l'eau. Attendre au moins 4 heures avant de procéder à une deuxième application diluée jusqu'à 25-30 %.

En cas de dispersions teintées, il est recommandé d'utiliser un seul lot de production pour éviter les différences de couleur.

DONNÉES TECHNIQUES

Poids spécifique (Kg/Lt) :	1,50 ± 0,05
Temp. min. de formation du film :	+ 5 °
Temps de séchage :	sec hors poussière, environ 1 heure ; Par recouvrement, au moins 4 heures à 20 °C et 65 % HR
Dilution :	avec de l'eau jusqu'à 30 % en maintenant la dilution constante pour tout le chantier
Rendement théorique :	0,250 – 0,300 kg/m ² de produit appliqué
Couleur :	blanc et teintes de bouquet Edinthon colorPLUS

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec de l'eau avant le durcissement du produit.

EMBALLAGE

5 et 20 kg

STOCKAGE

Conserver le produit à des températures comprises entre + 5 °C et + 35 °C, à l'abri de la lumière directe du soleil, en prenant soin de bien refermer les emballages partiellement utilisés.

À utiliser de préférence dans les 12 mois à compter de la date de production.

Avertissements

Il est conseillé de bien mélanger le produit avant utilisation. Ne pas appliquer sur des murs en plein soleil (+ 35 °C) ou en cas de conditions de température ambiante ou du support qui peuvent descendre en dessous de + 5 °C dans les 24 premières heures suivant l'application ; l'humidité relative ne doit pas dépasser 80 %. Après application, les surfaces doivent être protégées de la pluie battante pendant au moins 48 heures.

Toutes les indications techniques contenues ici sont le résultat de notre meilleure expérience et ont un caractère indicatif. Les données et les modalités indiquées dans la présente fiche technique peuvent être modifiées à tout moment, en fonction d'éventuels changements dans les technologies de production. L'application des produits a lieu en dehors de nos possibilités de contrôle et relève donc de la seule responsabilité du client. Le service technique d'Edinthon est à la disposition des utilisateurs pour des informations complémentaires à la présente fiche technique. La présente fiche technique annule et remplace toute édition précédente.

Indications d'élimination des déchets

Ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères. Ne pas mettre dans les égouts. Les résidus de produit doivent être soumis à un traitement spécial avec le code de déchet 08 01 11 conformément à l'ordonnance OLTRif. Emballages non nettoyés : les contenants vides peuvent contenir des résidus et être dangereux. Ils doivent être éliminés par un entrepreneur qualifié ou agréé avec le code de déchet 15 01 10 conformément à l'ordonnance OLTRif.
