

## FRESCO CALCE

Scheda tecnica 2021

Pittura a base di silicato di potassio

### Caratteristiche e campi d'impiego

La pittura Fresco calce per interno è una pittura per tutte le superfici murali interne, consigliata in particolar modo, per fondi a base minerale come: intonaco civile, intonaco a base di calce o malta bastarda. Particolarmente indicata quando si vogliono ottenere delle superfici decorative con effetti antichi. La pittura alla calce per interno è un prodotto con ottima lavorabilità dalle seguenti caratteristiche: nessuna formazione di film in superficie, alta permeabilità al vapore acqueo, non infiammabile, resistenza naturale ai microrganismi (funghi, alghe, ecc.).

### Norme di impiego e preparazione del supporto

#### Su superfici nuove

1. Una mano di Tiefgrund all'acqua.

#### Su superfici da ripitturare

1. Spazzolatura della superficie.  
2. Una mano di Tiefgrund all'acqua.

#### Su superfici sfarinanti assorbenti e degradate

1. Rimozione di tutte le parti non perfettamente ancorate e successivo ripristino della superficie.  
2. Una mano di Isolante al Sangaiolo.

N.B. In tutti i casi il fondo deve essere asciutto, sgrassato, pulito e ben fissato.

### Applicazione

Dopo la preparazione delle superfici come descritto al punto precedente, applicare a pennello o a rullo di pelo:

A. una prima mano di pittura alla calce per interno diluita fino al 40% con acqua.

B. una seconda mano di pittura alla calce per interno diluita fino al 30% con acqua.

### Dati tecnici

**Peso specifico (Kg/Lt):** 1,50 ± 0.05

**Temperatura minima filmazione:** 5° C

**Tempo di essiccazione:** Fuori polvere circa 1 ora per ricopertura almeno 4 ore a 20° C e 65% UR

### Diluizione

Con acqua fino al 40% e comunque a discrezione dell'applicatore mantenendo costante la diluizione per tutto il cantiere.

### Consumo

Una corretta applicazione comporta una resa di 3 - 4 m<sup>2</sup>/Kg di prodotto applicato.

### Confezioni

La pittura alla calce per interno è fornita in secchi di plastica da 25 Kg.

### Colori

Bianco e tinte pastello da mazzetta. I colori al campione sono riproducibili solo quelli pastello ottenibili con ossidi di ferro (inorganici).

### Stoccaggio

Conservare il prodotto a temperature comprese tra i + 5°C e + 35°C, al riparo da insolazione diretta, avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

### Avvertenze e suggerimenti

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Si suggerisce la posa in opera a temperature ambientali comprese tra +5°C e +35°C. Per la diluizione usare solo acqua fresca e pulita mantenendo le stesse proporzioni durante tutta l'applicazione.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. **L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente.** Il servizio tecnico della Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.