

TOPACRYL INODORE

Dispersione murale per interno

Scheda tecnica 2021

Caratteristiche e campi d'impiego

Topacryl inodore è un idropittura a base di copolimeri stirolo acrilici in emulsione acquosa, extenders selezionati, additivi atti a conferire ottima filmazione e lavorabilità. Detti componenti hanno spiccate caratteristiche di resistenza alla luce e agli alcali. Topacryl inodore è una pittura lavabile microporosa con buon potere coprente che dato il perfetto rapporto pigmento-cariche-legante, consente di ottenere un film uniforme, compatto e opaco che non trattiene la polvere. Caratteristica primaria del prodotto è quella di essere priva di evaporazione che non sia acqua.

Norme d'impiego e preparazione del supporto

Su superfici nuove

1. Una mano di Tiefgrund all'acqua o una mano di Uniprimer.

Su superfici da ripitturare

1. Spazzolatura della superficie.
2. Una mano di Tiefgrund all'acqua o una mano di Uniprimer.

Su superfici sfarinanti assorbenti e degradate

1. Rimozione di tutte le parti non perfettamente ancorate e successivo ripristino della superficie.
2. Una mano di Isolante al Sangaiolo.
3. Una mano di Uniprimer (facoltativa).

N.B. In tutti i casi il fondo deve essere asciutto, sgrassato, pulito e ben fissato.

Applicazione

Dopo la preparazione delle superfici come descritto al punto precedente, applicare a pennello, a rullo di pelo o a spruzzo :

Su superfici con Tiefgrund all'acqua

1. una prima mano di Topacryl inodore diluito al 15% con acqua.
2. una seconda mano di Topacryl inodore diluita al 10% con acqua.

Su superfici con Uniprimer

1. una sola mano di Topacryl inodore diluito al 10-15% con acqua.

Dati tecnici

Peso specifico (Kg/Lt): 1,60 ± 0,05

Temperatura minima filmazione: +5°

Tempo di essiccazione: fuori polvere circa 1 ora per ricopertura almeno 4 ore a 20° C e 65% UR

Diluizione

Con acqua dal 10 al 15%.

Consumo

Una corretta applicazione comporta un consumo di 0,250- 0,300 Kg/m² di prodotto applicato. L'effettivo consumo è in funzione del supporto.

Confezioni

Topacryl inodore è fornito in secchi di plastica da 5 e da 25 Kg.

Colori

Bianco opaco, Avorio, Crème e Ral 9010 di serie sempre disponibili. Altri colori su richiesta.

Stoccaggio

Conservare il prodotto a temperature comprese tra i + 5°C e + 35°C, al riparo da insolazione diretta, avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati. Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Avvertenze e suggerimenti

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Si suggerisce la posa in opera a temperature ambientali comprese tra +5°C e +35°C. Per la diluizione usare solo acqua fresca e pulita mantenendo le stesse proporzioni durante tutta l'applicazione .

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. **L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente.** Il servizio tecnico della Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.