

INNEN VOLLABRIEB

Intonaco di finitura acrilico

CARATTERISTICHE

Intonaco di finitura per interni a base di polimeri sintetici in emulsione acquosa, carbonato di calcio, pigmenti organici, aventi spiccate caratteristiche di resistenza alla luce e agli alcali, ed additivi atti a conferire un'ottima lavorabilità. Idoneo per applicazioni solo in ambienti interni.


NORME D'IMPIEGO

Pulire accuratamente i supporti, togliere ogni traccia di depositi di sporco e polvere. Asportare le parti friabili e non aderenti al supporto, spazzolare la superficie.

Il fondo deve essere asciutto, sgrassato, pulito e ben fissato.

Si consiglia di applicare una mano di Isolante all'acqua della tinta simile al prodotto da applicare.

APPLICAZIONE



Dopo la preparazione delle superfici come descritto al punto precedente, stendere il prodotto in una sola passata con frattazzo inox. Ripassare il prodotto ancora umido con frattazzo in plastica.

DATI TECNICI

Peso specifico (Kg/Lt):	1,95 ± 0,05
Temperatura minima filmazione:	+5°
Tempo di essiccazione:	fuori polvere circa 1ora; per ricopertura almeno 4 ore a 20° C e 65% UR
Diluizione:	pronto all'uso; max 5%
Resa teorica:	mm.1 = 1,5-2,0 Kg/m ² mm.1,5 = 2,0-2,5 Kg/m ² mm.2 = 3,0-3,5 Kg/m ²
Colore:	bianco e tinte da mazzetta Edinthon colorPLUS

PULIZIA DEGLI STRUMENTI

Con acqua prima dell'indurimento del prodotto.

CONFEZIONE

25 Kg

STOCCAGGIO

Conservare il prodotto a temperature comprese tra i + 5°C e + 35°C, al riparo da insolazione diretta, avendo cura di richiudere bene gli imballi parzialmente utilizzati.

Applicare preferibilmente entro 12 mesi dalla data di produzione.

Avvertenze

Si consiglia di mescolare bene il prodotto prima dell'uso. Non applicare con condizioni di temperatura ambiente, o del fondo, che possano scendere sotto i + 5 °C nelle prime 24 ore dopo l'applicazione; l'umidità relativa non deve essere superiore all' 80%. Non applicare sulla stessa parete le eventuali continuazioni di partita.

Applicare su fondi omogenei, completare la facciata senza soste, evitare la ripresa di materiale ormai asciutto.

Tutte le indicazioni tecniche qui contenute sono frutto della nostra migliore esperienza ed hanno carattere indicativo. I dati e le modalità riportate sulla presente scheda tecnica possono essere modificati in ogni momento in funzione di eventuali mutamenti delle tecnologie produttive. L'applicazione dei prodotti ha luogo al di fuori delle nostre possibilità di controllo e ricade pertanto sotto l'esclusiva responsabilità del cliente. Il servizio tecnico di Edinthon è a disposizione degli utilizzatori per ulteriori informazioni ad integrazione della presente scheda tecnica. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce ogni edizione precedente.

Indicazioni smaltimento rifiuti

Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici. Non immettere nelle fognature. I residui di prodotto devono essere sottoposti a trattamento speciale con il codice di rifiuto 08 01 11 in osservanza all'ordinanza OLTRif. Imballaggi non puliti: I contenitori vuoti possono contenere residui e possono essere pericolosi. Devono essere smaltiti da un appaltatore qualificato o autorizzato con codice di rifiuto 15 01 10 in conformità con l'ordinanza OLTRif.

INNEN VOLLABRIEB

Acryl-Deckputz


EIGENSCHAFTEN

Deckputz für den Innenbereich auf Basis synthetischer Polymere in wässriger Emulsion, Calciumcarbonat, organischer Pigmente mit ausgeprägter Licht- und Alkalibeständigkeit sowie von Zusatzstoffen, die eine hervorragende Verarbeitbarkeit ermöglichen. Ausschließlich geeignet für Anwendungen im Innenbereich.

ANWENDUNGSVORSCHRIFTEN

Die Träger gründlich reinigen und alle Spuren von Schmutz- und Staubablagerungen entfernen. Brüchige und nicht am Träger haftende Teile entfernen und die Oberfläche bürsten.
Der Untergrund muss trocken, entfettet, sauber und gut fixiert sein.
Es wird empfohlen, eine Schicht Isolante all'acqua aufzutragen, die dem aufzutragenden Produkt ähnelt.

ANWENDUNG



Nach der Vorbereitung der Oberflächen, wie im vorherigen Punkt beschrieben, das Produkt in einer einzigen Bewegung mit Stahlkelle auftragen. Das noch feuchte Produkt nochmals mit einer Kunststoffkelle überarbeiten.

TECHNISCHE DATEN

Spezifisches Gewicht (kg/l):	1,95 ± 0,05
Mindestfilmbildungstemperatur:	+5°
Trocknungszeit:	staubtrocken ca. 1 Stunde; pro Beschichtung mindestens 4 Stunden bei 20 °C und 65 % rF
Verdünnung:	gebrauchsfertig; max. 5 %
Theoretische Ausbeute:	1 mm = 1,5-2,0 kg/m ² 1,5 mm = 2,0-2,5 kg/m ² 2 mm = 3,0-3,5 kg/m ²
Farbe:	Weiß und Estrichfarben Edinthon colorPLUS

REINIGUNG DER WERKZEUGE

Mit Wasser vor dem Aushärten des Produkts

VERPACKUNG

25 Kg

LAGERUNG

Lagern Sie das Produkt bei Temperaturen zwischen +5 °C und +35 °C und schützen Sie es vor direkter Sonneneinstrahlung. Achten Sie darauf, die teilweise verwendeten Verpackungen gut zu verschließen.
Vorzugsweise innerhalb von 12 Monaten ab Herstellungsdatum auftragen.

Warnungen

Es wird empfohlen, das Produkt vor dem Gebrauch gut zu mischen. Nicht auftragen bei Umgebungs- oder Untergrundtemperaturen, die in den ersten 24 Stunden nach der Anwendung unter +5 °C fallen können. Die relative Luftfeuchtigkeit darf 80 % nicht überschreiten. Verschiedene Chargen-Nummern des Produkts dürfen nicht auf ein und derselben Wand aufgetragen werden.

Auf homogenen Untergründen auftragen, die Fassade ohne Unterbrechung vervollständigen und das Auffangen von bereits trockenem Material vermeiden.

Alle hier enthaltenen technischen Angaben sind das Ergebnis unserer besten Erfahrungen und sind als Richtwerte anzusehen. Die Daten und Methoden in diesem technischen Datenblatt können jederzeit an Änderungen der Produktionstechnologie angepasst werden. Die Anwendung des Produktes liegt außerhalb unserer Kontrolle und daher ausschließlich im Verantwortungsbereich des Kunden. Der technische Service von Edinthon steht den Anwendern für weitere Informationen zur Ergänzung dieses technischen Datenblatts zur Verfügung. Dieses Datenblatt annulliert und ersetzt alle vorherigen Ausgaben.

Hinweise zur Abfallentsorgung

Entsorgen Sie das Produkt nicht zusammen mit dem Hausmüll. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Produktrückstände sind unter dem Abfallcode 08 01 11 unter Beachtung der OLTRif-Verordnung einer Sonderbehandlung zu unterziehen. Ungereinigte Verpackungen: Leere Behälter können Rückstände enthalten und gefährlich sein. Sie müssen von einem qualifizierten oder autorisierten Auftragnehmer mit dem Abfallcode 15 01 10 gemäß der Verordnung OLTRif entsorgt werden.

INNEN VOLLABRIEB

Enduit de finition acrylique

CARACTÉRISTIQUES

Enduit de finition pour intérieurs à base de polymères synthétiques en émulsion aqueuse, carbonate de calcium, pigments organiques, ayant des caractéristiques distinctes de résistance à la lumière et aux alcalis, et additifs aptes à conférer une excellente maniabilité. Il convient aux applications uniquement en intérieur.

CONSIGNES D'UTILISATION


Nettoyer soigneusement les supports, puis enlever toute trace de dépôts de saleté et de poussière. Enlever les parties friables et non adhérentes au support, puis broser la surface.

Le fond doit être sec, dégraissé, propre et bien fixé.

Il est recommandé d'appliquer une couche d'isolante all'acqua de la teinte similaire au produit à appliquer.

APPLICATION

Après la préparation des surfaces comme décrit au point précédent, étaler le produit en un seul passage avec une truelle en acier inoxydable. Repasser le produit encore humide avec une truelle en plastique.



DONNÉES TECHNIQUES

Poids spécifique (Kg/Lt) :	1,95 ± 0,05
Temp. min. de formation du film :	+ 5 °
Temps de séchage :	sec hors poussière, environ 1 heure ; par recouvrement, au moins 4 heures à 20 °C et 65 % HR
Dilution :	prêt à l'emploi ; max. 5 %
Rendement théorique :	mm.1 = 1,5-2,0 Kg/m ² mm.1,5 = 2,0-2,5 Kg/m ² mm.2 = 3,0-3,5 Kg/m ²
Couleur :	blanc et teintes de bouquet Edinthon colorPLUS

NETTOYAGE DES OUTILS

Avec de l'eau avant le durcissement du produit.

EMBALLAGE

25 kg

STOCKAGE

Conserver le produit à des températures comprises entre + 5 °C et + 35 °C, à l'abri de la lumière directe du soleil, en prenant soin de bien refermer les emballages partiellement utilisés.

À utiliser de préférence dans les 12 mois à compter de la date de production.

Avertissements

Il est conseillé de bien mélanger le produit avant utilisation. Ne pas appliquer dans des conditions de température ambiante ou du support qui peuvent descendre en dessous de + 5 °C dans les 24 premières heures suivant l'application ; l'humidité relative ne doit pas dépasser 80 %. N'appliquer sur une même paroi que du produit provenant d'un même lot.

Appliquer sur des supports homogènes, compléter la façade sans s'arrêter et éviter la reprise de matériau désormais sec.

Toutes les indications techniques contenues ici sont le résultat de notre meilleure expérience et ont un caractère indicatif. Les données et les modalités indiquées dans la présente fiche technique peuvent être modifiées à tout moment, en fonction d'éventuels changements dans les technologies de production. L'application des produits a lieu en dehors de nos possibilités de contrôle et relève donc de la seule responsabilité du client. Le service technique d'Edinthon est à la disposition des utilisateurs pour des informations complémentaires à la présente fiche technique. La présente fiche technique annule et remplace toute édition précédente.

Indications d'élimination des déchets

Ne pas jeter le produit avec les ordures ménagères. Ne pas mettre dans les égouts. Les résidus de produit doivent être soumis à un traitement spécial avec le code de déchet 08 01 11 conformément à l'ordonnance OLTRif. Emballages non nettoyés : les contenants vides peuvent contenir des résidus et être dangereux. Ils doivent être éliminés par un entrepreneur qualifié ou agréé avec le code de déchet 15 01 10 conformément à l'ordonnance OLTRif.
